



TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite
Accredited by TÜRKAK

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarları Grup Başkanlığı
Kimya Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü

Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA
Tel: +90 (312) 416 64 21 Fax: +90 (312) 416 62 60 E-posta: kimyalab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CHEMISTRY LABORATORY (ANKARA)

Address: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA
Tel: +90 (312) 416 64 21 Fax: +90 (312) 416 62 60 E-mail: kimyalab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr



AB-0001-T

371703

11-17

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
(Adı, Adresi, Şehir vb.) (Belg. Uzmanı: ERHAN TETİK)

Customer (Name, Address, City etc.) (AL-TU OTO LASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.: SARAY MAH. 30. CAD. NO:9/A SARAY
Kazan-ANKARA)

İnceleme No : 1648558

Deney Talep Tarihi/No : 31.10.2017 / 194072

Order Date / No

Numunenin Tanımı : KAÇUK, 3d kaçuk+şekil, . . . , 1.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Model etc.)

Numune Kabul Tarihi : 31.10.2017
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 06.11.2017 - 14.11.2017
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : İlgili standartlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the report

Açıklamalar : Fıtalat Analizi Yapılan muayene ve deneylerden OLUMLU sonuç alınmıştır.
Remarks

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Mühür
Seal

Tarih
Date

Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Esmi
Esma Esra CELEP
Uzman Yardımcısı

Kontrol Eden
Reviewer

Fulya Gökçen Zor
Fulya GÖKÇEN ZOR
Yüksek Mühendis

Onaylayan
Approved by

Mentap Ş. Altın
Mentap Ş. ALTIN
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Numune Adı: Kauçuk malzeme

Tablo 1

Deney Yapılan Parçalar	Parça Tanımı
1	Kauçuk

Tablo 2


Parça No	Bulunan Sonuçlar							Değerlendirme
	DBP (ppm)	BBP (ppm)	DEHP (ppm)	DNOP (ppm)	DINP (ppm)	DIDP (ppm)	Toplam (ppm)	
1	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	T.E.	<1000	U

Limit : 0,1% (1000 ppm),

U : Uygun

UD : Uygun Değil

T.E. : Tespit Edilmedi



Not 1: 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmeliğe göre değerlendirme yapılmıştır.

Not 2: Analizler çözücü ekstraksiyonu sonrasında GC-MS cihazı kullanılarak yapılmıştır.

Not 3: LAB-D-7-DTL-024 nolu Fitalat Tayini metodu kullanılmıştır.

Not 4: Analizi yapılan parçalar resim üzerinde gösterilmiştir.

- İş bu rapor 14.11.2017 tarihinde 2 sayfa ve 1 nüsha olarak düzenlenmiştir.

-RAPOR SONU-

